

MULTIPLEX PLAAT



Een multiplex is opgebouwd uit een oneven aantal lagen **schilfineer** die kruisgewijs op elkaar worden geperst. Hierdoor is dit type plaat erg stevig en ideaal voor **dragende toepassingen**. Bovenop de dekfineren verlijmen we het decoratief fineer dat u als toplaag gedefinieerd heeft.

Technische kenmerken (richtwaarden voor gemiddelden van de platen)			MULTIPLEX Meranti	MULTIPLEX Populier	MULTIPLEX Populier / Meranti	MULTIPLEX Berk	MULTIPLEX Okoumé	MULTIPLEX Berk
Specificaties	Norm	Eenheid	MR Klasse1	MR Klasse1	WBP Klasse3	WBP Klasse3	WBP Klasse3	Brandvertragend Brandklasse B
Densiteit	EN 323	kg/m ³	420 - 500	420 - 500	420 - 500	600 - 700	500 - 550	750 - 820
Elasticiteitsmodulus	EN 310	N/mm ²	4000	4000	4000	6000 - 8000	4400	6000-8000
Buigsterkte	EN 310	N/mm ²	30	30	30	45 - 60	40	45-60
Brandklasse	EN13501		D	D	D	D	D	B
Verlijmingsklasse	EN 314-2		Klasse 1	Klasse 1	Klasse 3	Klasse 3	Klasse 3	Klasse 3
Langte/breedte tol		mm	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5
Dikte tolerantie	EN 324	mm	± 0.4 / ± 1	± 0.4 / ± 1	± 0.4 / ± 1	± 0.4 / ± 1	± 0.4 / ± 1	± 0.4 / ± 1

STOCKMATRIX

		3,6 mm	4 mm	5 mm	6,5 mm	8 mm	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm	30 mm
MULTIPLEX Populier MR - Klasse 1	2150 x 1220 mm									✓		
	2500 x 1220 mm			✓		✓		✓	✓	✓		
	3050 x 1530 mm					✓		✓	✓	✓		
MULTIPLEX Meranti WBP - Klasse 3	2500 x 1220 mm	🟢		🟢								
	3050 x 1530 mm	🟢										
MULTIPLEX Populier WBP - Klasse 3	2500 x 1220 mm					🟢		🟢				
MULTIPLEX Berk WBP - Klasse 3	2150 x 1250 mm									🟢		
	2500 x 1250 mm		🟢		🟢		🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
	3050 x 1525 mm								🟢	🟢		
MULTIPLEX Berk Brandvertragend - Brandklasse B	2500 x 1250 mm									🔴		

Maatafwijking: L ± 5 mm, B ± 5 mm, dikte ± 0.4 / ± 1 mm
Andere afmetingen op aanvraag / Platen kunnen op maat verzaagd worden.

Actuele matrix op www.decospa.com